



Ottone - UNI EN 1982:2017

Classificazione	Lega		Cu	Pb	Sn	Fe	Al	Ni	Mn	Sb	P	Si	Zn	S	As	Bi	Cd	Cr	Mg	Co	Se
UNI EN 1982:2017	CB754S (2, 15)	min	58	0.5	-	-	0.1	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
		max	62	2.4	1	0.7	0.8	1	0.5	-	0.02	0.05	40	-	-	-	-	-	-	-	-

Note

2 Nickel incluso nel conteggio del rame

15 Per i lingotti utilizzati in colata in sabbia o in colata in centrifuga, l'alluminio dev'essere 0.02% max