



Bronzo meccanico - UNI EN 1982:2017

Classificazione	Lega		Cu	Pb	Sn	Fe	Al	Ni	Mn	Sb	P	Si	Zn	S	As	Bi	Cd	Cr	Mg	Co	Se
UNI EN 1982:2017	CB492K (2, 4)	min	85	2.7	6.2	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-
		max	88.5	3.5	8	0.2	0.01	2	-	0.25	0.03	0.01	3.2	0.08	-	-	-	-	-	-	-

Note

- 2 Nickel incluso nel conteggio del rame
- 4 La somma del contenuto di stagno più la metà del contenuto di nickel ($Sn + 1/2Ni$) dev'essere compresa tra 7.0% e 8.0%