



Bronzo meccanico - UNI EN 1982:2017

Classificazione	Lega		Cu	Pb	Sn	Fe	Al	Ni	Mn	Sb	P	Si	Zn	S	As	Bi	Cd	Cr	Mg	Co	Se
UNI EN 1982:2017	CB499K (3)	min	84	0.2	4.2	-	-	0.1	-	-	-	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-
		max	87.5	3	6	0.3	0.01	0.6	-	0.1	0.03	0.01	6.5	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-	-

Note

- 3 Per applicazioni per acqua potabile, possono essere applicate alcune restrizioni alla composizione chimica di alcuni elementi in accordo con le regole/leggi nazionali