



Bronzo all'alluminio - ASTM B30-16

Classificazione	Lega		Cu	Pb	Sn	Fe	Al	Ni	Mn	Sb	P	Si	Zn	S	As	Bi	Cd	Cr	Mg	Co	Se	
ASTM B30-16	C95520 (D, S, A)	min	74.5	-	-	4	10.5	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		max	-	0.03	0.25	5.5	11.5	6	1.5	-	-	0.15	0.3	-	-	-	-	0.05	-	-	0.2	-

Note

- A** In questa lega il cobalto è incluso nel conteggio del nickel
- D** Rame+Somma degli elementi nominati, 99.5%
- S** Il cromo dev'essere 0.05% max e il cobalto 0.20% max