



Bronzo meccanico - JIS H 2202:2016

Classificazione	Lega		Cu	Pb	Sn	Fe	Al	Ni	Mn	Sb	P	Si	Zn	S	As	Bi	Cd	Cr	Mg	Co	Se	
JIS H 2202:2016	CACIN401 (20, 27)	min	79	3	2	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		max	83	7	4	0.35	0.005	0.8	-	0.2	0.03	0.005	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note

20 Cu+Sn+Pb+Zn+Ni99.0% min.

27 Quando il Cu contenuto è al di sotto del valore minimo previsto, si può considerare il valore di Cu+Ni purchè il valore di Ni rientri nei limiti previsti