



Bronzo ad alto tenore di piombo - JIS H 2202:2016

Classificazione	Lega		Cu	Pb	Sn	Fe	Al	Ni	Mn	Sb	P	Si	Zn	S	As	Bi	Cd	Cr	Mg	Co	Se	
JIS H 2202:2016	CACIN603 (24, 27)	min	77	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		max	81	11	11	0.2	0.005	1	-	0.5	0.05	0.005	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note

24 Cu+Sn+Pb+Ni98.5% min.

27 Quando il Cu contenuto è al di sotto del valore minimo previsto, si può considerare il valore di Cu+Ni purchè il valore di Ni rientri nei limiti previsti