



Bronzo al bismuto e selenio - JIS H 2202:2016

Classificazione	Lega		Cu	Pb	Sn	Fe	Al	Ni	Mn	Sb	P	Si	Zn	S	As	Bi	Cd	Cr	Mg	Co	Se
JIS H 2202:2016	CACIN911 (27)	min	83	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	0.8	-	-	-	-	0.1
		max	90.6	0.1	6	0.3	0.005	0.8	-	0.2	0.03	0.005	9	0.05	-	2.5	-	-	-	-	0.5

Note

27 Quando il Cu contenuto è al di sotto del valore minimo previsto, si può considerare il valore di Cu+Ni purchè il valore di Ni rientri nei limiti previsti