



Bronzo all'alluminio - UNI EN 1982:2017

Classificazione	Lega		Cu	Pb	Sn	Fe	Al	Ni	Mn	Sb	P	Si	Zn	S	As	Bi	Cd	Cr	Mg	Co	Se
UNI EN 1982:2017	CB332G (10, 11)	min	80	-	-	1	8.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		max	85.5	0.03	0.2	2.8	10.5	4	2	-	-	0.15	0.5	-	-	-	-	-	0.05	-	-

Note

10 Per i getti per applicazioni marine, il contenuto di alluminio deve essere tale che $Al \% < (8.2 + 0.5Ni \%)$

11 Per le fusioni in conchiglia, il massimo contenuto di rame per i lingotti e i getti deve essere 88.5%