



Bronzo all'alluminio - UNI EN 1982:2017

Classificazione	Lega		Cu	Pb	Sn	Fe	Al	Ni	Mn	Sb	P	Si	Zn	S	As	Bi	Cd	Cr	Mg	Co	Se	
UNI EN 1982:2017	CB334G (13)	min	72	-	-	4.2	10.3	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		max	81.5	0.04	0.2	7	12	7.5	2.5	-	-	0.1	0.4	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-

Note

- 13** Per le fusioni in conchiglia, il minimo contenuto di ferro deve essere 3.0% sia per i lingotti che per i getti e il minimo contenuto di alluminio deve essere 9.0%. In questo caso, il massimo contenuto di rame deve essere 84.5%