



## Ottone speciale - UNI EN 1982:2017

Classificazione	Lega		Cu	Pb	Sn	Fe	Al	Ni	Mn	Sb	P	Si	Zn	S	As	Bi	Cd	Cr	Mg	Co	Se
UNI EN 1982:2017	CB765S (2, 6)	min	56	-	-	0.5	0.7	-	0.5	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
		max	64	0.5	0.8	1.8	2.2	6	2.5	0.08	0.02	0.1	40	-	-	-	-	-	-	-	-

### Note

2 Nickel incluso nel conteggio del rame

6 Per le fusioni in conchiglia, il contenuto minimo di manganese deve essere 0.3% sia per i lingotti che per i getti