



## Bronzo all'alluminio speciale - UNI EN 1982:2017

Classificazione	Lega		Cu	Pb	Sn	Fe	Al	Ni	Mn	Sb	P	Si	Zn	S	As	Bi	Cd	Cr	Mg	Co	Se
UNI EN 1982:2017	CC212E (14)	min	68	-	-	2	7	1.5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		max	77	0.05	0.5	4	9	4.5	15	-	-	0.1	1	-	-	-	-	-	0.05	-	-

### Note

- 14** I limiti riportati in questa lega sono relativi ai getti poichè non specificati per i lingotti. I limiti di composizione relativi ai lingotti sono a discrezione dell'acquirente e devono essere definiti in fase di richiesta e ordine