



Bronzo ad alto tenore di nichel - ASTM B30-20

| Classificazione | Lega | | Cu | Pb | Sn | Fe | Al | Ni | Mn | Sb | P | Si | Zn | S | As | Bi | Cd | Cr | Mg | Co | Se | |
|-----------------|------------------|-----|----|----|-----|----|-------|----|----|-----|------|------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|---|
| ASTM B30-20 | C97800 (U, A) | min | 64 | 1 | 4.5 | - | - | 24 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | max | 67 | 2 | 5.5 | 1 | 0.005 | 26 | 1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Note

A In questa lega il cobalto è incluso nel conteggio del nickel

U Rame+Somma degli elementi nominati, 99.6%