



Bronzo ad alto tenore di nichel - ASTM B30-20

Classificazione	Lega		Cu	Pb	Sn	Fe	Al	Ni	Mn	Sb	P	Si	Zn	S	As	Bi	Cd	Cr	Mg	Co	Se	
ASTM B30-20	C94700 (G, A, R)	min	86	-	4.7	-	-	4.5	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		max	89	0.08	6	0.2	0.005	6	0.2	0.1	0.05	0.005	2.5	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-

Note

A In questa lega il cobalto è incluso nel conteggio del nickel

G Rame+Somma degli elementi nominati, 98.7%

R I requisiti meccanici di questa lega (trattata termicamente) potrebbero non essere raggiunti se il valore del piombo supera lo 0.01%