



Ottone al silicio - UNI EN 1982:2017

Classificazione	Lega		Cu	Pb	Sn	Fe	Al	Ni	Mn	Sb	P	Si	Zn	S	As	Bi	Cd	Cr	Mg	Co	Se
UNI EN 1982:2017	CB245E (3, 5)	min	80	-	-	-	-	-	0.03	-	0.05	2.5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		max	-	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.09	-	0.15	4.5	7	-	-	-	-	-	-	-	-

Note

- 3 Per applicazioni per acqua potabile, possono essere applicate alcune restrizioni alla composizione chimica di alcuni elementi in accordo con le regole/leggi nazionali
- 5 Per affinare il grano, boro o zirconio possono essere aggiunti in misura di $\mu\text{g/g}$ ai lingotti e ai getti. Questo deve essere concordato con il cliente.